

WALKNAPPA AUTOLEDERSERIE



Die Produktion dieses Artikels erfolgt gemäß den neuesten Qualitätsstandards nach ISO/TS 16949 (ISO 9001), AS/EN/JISQ 9100 und den Umwelt-Standards nach EN ISO 14001 und emissionsarm nach dem Zertifikat „Der blaue Engel“

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

PRÜFMERKMAL	NORM	SOLL
Zugfestigkeit	DIN EN ISO 3376	>= 90 N
Bruchdehnung	DIN EN ISO 3376	40-80 %
Weiterreißkraft	DIN EN ISO 3377-1	>= 20 N
Dauerfaltverhalten	DIN EN ISO 5402	30 000 Touren keine Beschädigung der Zurichtung
Lichtechtheit	VDA 75202 Xenontest	>= 6-7 Blaustufe
Reibechtheiten	DIN EN ISO 11640	2000 trocken >=4 GM 500 nass >= 4GM 20 Waschbenzin >= GM
Crockmeter	DIN EN ISO 105-X12	10 trocken 5 GM 10 nass 5 GM
Abrieb Taber	ASTM D 7255	500 Touren keine Beschädigung der Zurichtung
Haftung der Zurichtung	ISO 11644	>= 3,0 N/cm
Brennverhalten	DIN 75200 / US FMVSS 302 EC 95/28	> 100 mm/min - Erfüllt



FARBEN

Alle Farben dieser Farbkarte sind normalerweise lagernd. Wir behalten uns das Recht vor, bei Bedarf Farben zu ergänzen bzw. aus der Kollektion zu nehmen.

NATURMERKMALE

Naturmerkmale wie Mastfalten, Heckenrisse, kleine verheilte Narben, Adern, und Unregelmäßigkeiten in der Narben- sowie in der Farbstruktur bleiben als Zeichen der Echtheit erhalten und sind bei Leder kein Reklamationsgrund.

REKLAMATIONEN BZW. REKLAMATIONSFRISTEN

Reklamationen auf offensichtliche Qualitätsmängel wie Fehler in der Oberfläche (z.B.: übermäßige Anzahl von Prägefalten, lederuntypische Flecken ect.), Farb- bzw. Glanzgradabweichungen, Prägung Narbenstruktur, Stärke, Weichheit, und Hautgröße müssen innerhalb von längstens 2 Monaten nach Wareneingang geltend gemacht werden.

Reklamationen nach diesem Zeitpunkt werden generell nicht mehr anerkannt. Rücklieferungen von angeschnittenen bzw. markierten Lederhäuten werden grundsätzlich nicht akzeptiert.



LEDERMAX Herwig Grabner
Rollsdorf 134, 8181 St. Ruprecht/Raab
+43 (0)676 / 38 41 851
office@ledermax.at, www.ledermax.at

